

爱克塞纳 和 GS 毛毡 产品规格数据

产品编号		尺寸	构成 (%)	纤维	厚度 (mm)	重量	注释	
		宽度×长度 (mm) (m)	PET/PU	(μm)	公差 $\pm 0.1\text{mm}$	(g/m^2)		
爱克塞纳	标准	3000J	1360×30	65/35	约3.8	0.49	115	
		3000JA	1360×30	65/35	约3.8	0.49	115	卓越耐光性3000J
		3000JFR	1360×30	65/35	约3.8	0.49	115	阻燃3000J
		700W	1150×30	65/35	约3.8	0.55	125	
		100E(789Z)	1150×30	65/35	约3.8	0.8	220	
		100E(341Z)	1150×30	65/35	约3.8	0.8	220	
		500R	1200×30	65/35	约3.8	1.2	355	
		500Z	1150×30	65/35	约3.8	1.7	475	
	低卤素※	F2000JB	1450×30	65/35	约3.8	0.43	99	
		F3000J	1360×30	65/35	约3.8	0.49	115	
		F700W	1150×30	65/35	约3.8	0.55	125	
		F100E	1150×30	65/35	约3.8	0.8	220	
	环保	500UB	1550×30	75/25	约4.4	0.55	150	 使用部分植物由来PET
		700RW	1480×30	75/25	约4.4	0.6	170	 使用再生PET
		500AB	1550×30	75/25	约4.4	0.7	220	 使用部分植物由来PET
		1000BX	1420×30	80/20	约4.4	1.0 ± 0.2	420	 使用部分植物由来PET 带加固布(涤纶织物)嵌件的戶品 *请注意,公差不是 ± 0.1
		1000RX(100Z)	1420×30	80/20	约4.4	1.0 ± 0.2	420	 使用再生PET 带加固布(涤纶织物)嵌件的戶品 *请注意,公差不是 ± 0.1
		1000RX(89WZ)	1420×30	80/20	约4.4	1.0 ± 0.2	420	 使用再生PET 带加固布(涤纶织物)嵌件的戶品 *请注意,公差不是 ± 0.1
		300G	1420×30	75/25	约4.4	1.5	540	 部分植物由来PET使用
	GS毛毡	EH305NS/M/D	1000×30 (参考值)	65/35	约3.8	0.46	140	3种颜色变化
		K40008S/M/D	1000×30 (参考值)	65/35	约3.8	0.8	225	3种颜色变化
EE310SS		1150×30	65/35	约3.8	1.0 $-0.15/+0.25$	305	非起毛表面 *请注意,公差不是 ± 0.1	
K10021M		1150×30	65/35	约3.8	2.1 $-0.25/+0.15$	565	非起毛表面 *请注意,公差不是 ± 0.1	
GK1400M		1370×30	80/20	约4.4	2.65 ± 0.25	1020	非起毛表面 *请注意,公差不是 ± 0.1	
K10250D		1200×30	60/40	约3.8	3.0 $-0.4/+0.05$	910	非起毛表面 *请注意,公差不是 ± 0.1	

※上述数值为典型值,并非保证值。

※“卤素含量”按照内部标准进行管理。



使用植物再生资源作为部分粗原料的品类 *部分植物由来PET(植物由来原料含量约为30%)用于制造超细纤维



使用东丽工厂生产的聚酯胶片屑等产业余料作为部分中间原料的品类。*再生PET(再生原料含量约为100%)用于制造超细纤维