

エクセーヌ®・GSフェルト 製品規格データ

品番	規格	組成 (%)	使用繊維	厚み (mm)	目付け	備考	
	巾×長さ (mm) (m)	PET/PU	(μm)	公差 $\pm 0.1\text{mm}$	(g/m ²)		
エクセーヌ®	F2000JB	1450×30乱	65/35	約3.8	0.43	99	低ハロゲン 染料使用
	3000J	1360×30乱	65/35	約3.8	0.49	115	
	F3000J	1360×30乱	65/35	約3.8	0.49	115	低ハロゲン 染料使用
	3000JA	1360×30乱	65/35	約3.8	0.49	115	3000J高耐光規格品
	3000JN	1360×30乱	65/35	約3.8	0.49	130	3000J難燃規格品 (UL94VTM-2)
	700W	1150×30乱	65/35	約3.8	0.55	125	
	F700W	1150×30乱	65/35	約3.8	0.55	125	低ハロゲン 染料使用
	100E (789Z)	1150×30乱	65/35	約3.8	0.8	220	
	100E (341Z)	1150×30乱	65/35	約3.8	0.8	220	
	F100E	1150×30乱	65/35	約3.8	0.8	220	低ハロゲン 染料使用
	1000RX (100Z)	1420×30乱	80/20	約4.4	1.0 ± 0.2	420	補強布(スクリム)挿入品 ※公差 ± 0.1 ではございません
	1000RX (89WZ)	1420×30乱	80/20	約4.4	1.0 ± 0.2	420	補強布(スクリム)挿入品 ※公差 ± 0.1 ではございません
	500R	1200×30乱	65/35	約3.8	1.2	355	
	500Z	1150×30乱	65/35	約3.8	1.7	475	
GSフェルト	EH305NS/M/D	1000×30乱 (参考値)	65/35	約3.8	0.46	140	3色展開
	K40008S/M/D	1000×30乱 (参考値)	65/35	約3.8	0.8	225	3色展開
	EE310SS	1150×30乱	65/35	約3.8	1.0 $-0.15/+0.25$	305	起毛なし ※公差 ± 0.1 ではございません
	K10021M	1150×30乱	65/35	約3.8	2.1 $-0.25/+0.15$	565	起毛なし ※公差 ± 0.1 ではございません
	GK1400M	1370×30乱	80/20	約4.4	2.65 ± 0.25	1020	起毛なし ※公差 ± 0.1 ではございません
	K10250D	1200×30乱	60/40	約3.8	3.0 $-0.4/+0.05$	910	起毛なし ※公差 ± 0.1 ではございません